



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

একটি ছোট অণু untreated PTFE-কে জুড়ছে, আবার ethanol দিয়ে ধুয়ে সরানোও গছে

JACS-এর একটি গবেষণাপত্র fluoro-crown ether phosphate আঠা-এর কথা জানায়, যা পরীক্ষাগারে lap-shear পরীক্ষা-এ adhesion-প্রতিরোধী PTFE-কে জোড়ে এবং পরে ethanol দিয়ে ধুয়ে সরানো যায়। CyclicFP-fmoc untreated PTFE-তে নমনীয় cohesive ব্যর্থতা-সহ 1.3 MPa-তে পট্টে ছাঁচ, আর সম্প্রকৃতি একটি variant 2.3 MPa পর্যন্ত যায়। PTFE-তে fluorine-fluorine interaction এবং আঠার ভেতরে hydrogen bonding ও pi-stacking-এর পক্ষে spectroscopy-ভিত্তিক প্রমাণ আছে। এটি আশাব্যঞ্জক পদার্থ ফল; এখনও বাণিজ্যিক আঠা, সর্বজনীন পুনর্ব্যবহার সমাধান বা পূর্ণ পরবিশেষিত নরিপত্তা মূল্যায়ন নয়।

Written by Cinzia Vaglio · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Michele Renda and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Small-Molecule Adhesives with Strong and Ductile Adhesion to PTFE, Yet Allowing Easy Wipe-Off Removal*, Kohei Kikkawa, Abir Goswami, Kiyoshi Morishita, Hao Wang, Takashi Nakamura, and Takuzo Aida, *Journal of the American Chemical Society* 148, 29138-29145 (2026) · DOI: 10.1021/jacs.6c07886

PTFE-তে কঙ্কি আটকানো কঠনি হওয়ার কারণ আছে

Polytetrafluoroethylene, যা PTFE নামে বর্শে পরিচিতি এবং Teflon-সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে বক্রি হয়, আংশিকভাবে এত উপকারী কারণ এটি অন্য কঙ্কির সঙ্গে সহজে মখিস্কুরিয়া করতে চায় না। এর পৃষ্ঠশক্তি কম। অনেকে তরল এর ওপর ফেঁটা হয়ে থাকে। পৃষ্ঠকে etch, খসখসে, প্লাজমা-ধরে নেওয়া বা বর্শিষে primer ব্যবহার না করলে অনেকে আঠাই এতে কাজ করে না।

ননস্টিক আবরণ ও রাসায়নিকভাবে নখিস্কুরিয়া যন্ত্রাংশের জন্য এই প্রতরিতে ধ কমতা দাবুণ। কনিতু প্রকট শলীরা যখন পৃষ্ঠকে স্থায়ীভাবে কষতগিরস্ত না করে PTFE-কে আরকেটি অংশে সঙ্গে জেঁড়া দতিে চান, তখন এটিই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

Journal of the American Chemical Society-তে প্রকাশতি একটি গবষণাপত্র সমস্যাটিকে অস্বাভাবিক দকি থেকে মের কাবলি করা ছেঁটি অণুর একটি adhesive-এর কথা জানায়। Kohei Kikkawa, Abir Goswami ও সহকর্মীরা fluoro-crown-ether phosphate অণু তরৈকিরছেন, যা কনিতো আগাম surface treatment ছাড়াই PTFE-তে শক্তভাবে আটকে থাকতে পারে, ভাঙার আগে নমনীয়ভাবে বক্রিত হয়, এবং পরে ethanol দয়িে ধুয়ে PTFE sheet থেকে সরানো যায়।

প্রধান অণুরি নাম **CyclicFP-fmoc**। ল্যাপ-শিয়ার পরীক্ষায় এটি অপরশিতি PTFE পাতকে $1.3 \pm 0.1 \text{ MPa}$ আঠালো শক্তিতে ধরে রেখেছিল এবং বচ্ছিন্ন করতে কাজ লগেছিল 1300 N/m । 1 MPa মানে প্রতি বর্গমলিমিটারে 1 নউটন; তাই 1.3 MPa সর্ববেচ্চ চাপকে আনুমানিকভাবে এমন বলা যায় যনে প্রতি বর্গমলিমিটারে 130-গ্রাম আপলেরে ওজন পড়ছে। এটিকবেল একক কষতেরফলভিত্তিকি তুলনা, পরীক্ষার নমুনার প্রকৃত বল বা সংযোগে জ্যামতিনিয়। 1300 N/m বচ্ছিন্নকরণ-কাজ প্রতি বর্গমিটারে 1300 joules বচ্ছিদেদশক্তরি সমান। প্রকট শলগত ভার rating হিসেবে নয়, সরাসরি দৃশ্যমান প্রদর্শন হিসেবে গবষণাপত্রে 7 cm^2 জেঁড়কে 8 kg ওজন ধরে রাখতে দেখোনো হয়েছে। জেঁড়টি PTFE-র সংযোগস্থলে নয়, আঠার স্তররে ভতেরে ভেঙেছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ: পরীক্ষায় দুর্বল বনিন্দু ছিল না PTFE-আঠা সংযোগস্থল।



ঝুলন্ত ওজন ধরে রাখা আঠালাটে স্ট্রিপের গবেষণাপত্রে ছবি (চিত্র 2, বাম) ভিত্তিতে পেন্সিল অঙ্কন। এটি মূল আলোকচিত্র নয়, স্কেল-অনুযায়ী অঙ্কনও নয়, এবং প্রকট শীলগত ভার-rating চিত্র-ও নয়।

AI-generated adaptation — The Clean Paper; source photograph: Kikkawa et al., JACS 2026, Figure 2 (left) Fair-use assertion

ফলটির অর্থ “PTFE সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে” নয়। এটি নিম্নতরিত পরীক্ষাগারে একটি উপাদান ফল। তবে কঠিন একটি সমন্বয়ে পরিস্কার উদাহরণ: শক্ত আসঞ্জন, নমনীয় ব্যর্থতা এবং আসঞ্জন প্রত্যয়ে ধরে জন্ম প্রতিটি একটি পৃষ্ঠ থেকে মুছে ফলে সরিয়ে নেওয়া।

সাধারণত শক্তি আর সহজে সরানো কনে পরস্পরে বন্দি হয়ে যায়

আঠাকে সাধারণত একটি আপস করতে হয়। শক্ত আন্তঃ-সম্পর্কিত পলিমার আঠা খুব শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু এগুলো প্রায়ই হঠাৎ ভেঙে যায় এবং পরিস্কারভাবে সরানো কঠিন। নরম tape-এর মতো আঠা প্রসারিত হয়ে শক্তিশীল্য করতে পারে, কিন্তু সাধারণত শক্তিতে পছিয়ে থাকে।

এই আপসের মূল কারণ অণুস্তরে। শক্তির জন্য দরকার চাপ দক্ষভাবে এক অংশ থেকে আরেক অংশে পট্টাইছানো। নমনীয়তার জন্য দরকার চলাচল, পুনর্বিন্যাস এবং শক্তি অপচয়। সহজে সরাতে চাইলে এমন বন্ধন দরকার যা ভিত্তি-পদার্থ নষ্ট না করে ভাঙা যায়। এই চাহিদাগুলো ভিন্ন দিকে টানে।

ছেঁট-অণুর আঠা আকর্ষণীয়, কারণ নীতিগতভাবে এগুলো সরানো ও পুনর্ব্যবহার করা যেতে পারে। বহু প্রচলিত আঠাকে tough করে এমন দীর্ঘ, জট-পাকানো পলিমার নেটওয়ার্ক এগুলো তৈরি করে না। এটিই আবার দুর্বলতা: সেই জট না থাকলে ছেঁট অণু সাধারণত নমনীয় অথচ উচ্চ-শক্তির আসঞ্জন দিতে হিমশিম খায়।

JACS গবেষণাপত্রে polymer-এর নিজস্ব জড়তার ওপর ভরসা না করে একাধিক **প্রত্যাবর্তনযোগ্য noncovalent interaction** একসঙ্গে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। অণুটিতে একটি fluorinated crown-ether phosphate অংশকে urethane-সম্পর্কিত Fmoc অংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সহজ করে বললে, fluorinated ring PTFE-র fluorine-সমৃদ্ধ পৃষ্ঠের সঙ্গে মথিস্ক্রিয়া করতে পারে, urethane অংশ পাশের adhesive molecule-এর সঙ্গে hydrogen bond করতে পারে, আর সমতল fluorenyl অংশগুলো একে অন্যের ওপর স্তূপ হতে পারে। লক্ষ্য কনো একক “জাদুকরি” bond নয়; বরং কয়েক ধরনের দুর্বল ও প্রত্যাবর্তনযোগ্য মথিস্ক্রিয়াকে একসঙ্গে কাজ করানো:

- PTFE-র কাছে ফলে ঝরনি-ফলে ঝরনি মথিস্ক্রিয়া;
- আঠার অণুগুলো ঝর মধ্য হাইড্রোজেন বন্ধন;
- fluorenyl দলের মধ্যে pi-pi স্তরবিন্যাস;
- এবং সঙ্গে এতটা আণবিক চলাচল, যাতে চাপ পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ফটে না গিয়ে তা শিথিল হতে পারে।

প্রধান PTFE পরীক্ষায় কী দেখা গেছে

লেখকরা CyclicFP-fmoc এমন PTFE পাতের মাঝখানে রেখেছিলেন যগুলোকে আগে পৃষ্ঠ-ধরে নেওয়া বা পরিস্কার করা হয়নি, আঠা গরম করছিলেন এবং পরীক্ষার আগে পাতগুলো ঘররে তাপমাত্রায় 10 মিনিট রেখেছিলেন।

পরমাণুগত পরীক্ষায় তারা lap shear ব্যবহার করেন। CyclicFP-fmoc দিয়ে জোড়া PTFE পাত tensile চাপে 1.3 ± 0.1 MPa পর্যন্ত পট্টাইছায়; তিনটি পরমাপরে গড় $\pm$ মানক বচিযুতি হিসেবে এই মান দেওয়া হয়েছে। hair dryer দিয়ে প্রায় 50 C-এ আঠা লাগালো কাছাকাছি মান, 1.1 ± 0.1 MPa, পাওয়া যায়—অর্থাৎ শুধু উচ্চ তাপমাত্রায় গলানো এই একমাত্র উপায় ছিল না।

একই PTFE lap-shear বিন্যাসে লেখকরা বাণিজ্যিক epoxy, acrylic, silicone ও urethane adhesive-এর সঙ্গে ফলটি তুলনা করেন।

ওই নবিন্ত্রণগুলোর শক্তি ছিল প্রায় **0.1 থেকে 0.7 MPa**, যখনে CyclicFP-fmoc-এর ছিল **1.3 ± 0.1 MPa**। একই substrate ও একই পরীক্ষা-পদ্ধতিতে করা এই তুলনা, ভিন্ন পদার্থ ও ভিন্ন জ্যামিতির পরীক্ষার MPa মান এক তালিকায় সাজানোর চেষ্টা অনেক বেশি তথ্যবহুল।


সংরক্ষণের পরও মান খুব বেশি বদলায়নি। স্বাভাবিক পরিবেশে 30 দিন রাখার পর আসঞ্জন শক্তি ছিল **1.3 ± 0.2 MPa**। পাতগুলো জোর করে আলাদা করে আবার ওভারল্যাপ করিয়ে গরম করার পর শক্তি ছিল **1.2 ± 0.2 MPa**। এই চক্র দশবার পুনরাবৃত্তির পরও মান ছিল প্রায় **1.3 ± 0.3 MPa**।

সবো রূপভেদে প্রধান অণু ছিল না। তিনটি floc দল-সহ সম্প্রকৃতি অণু **CyclicFP-fmoc3 PTFE**-তে **2.3 ± 0.2 MPa** পর্যন্ত পট্টে ছাড়া। তবে গবেষণাপত্রটি CyclicFP-fmoc-এর ওপর বেশি জোর দিয়ে, কারণ এটি শক্তি, নমনীয়তা, প্রক্রিয়ার পক্ষে প্রমাণ এবং মুছে সরানোর ক্ষমতা—সবকিছু একসঙ্গে দেখায়।

দাবিটির দ্বিতীয় অর্ধ হলো নমনীয়তা

শুধু শক্তিশালী হলো যথেষ্ট নয়। ভঙুর আঠা অনেক বড় peak চাপ সহ্য করে তারপর হঠাৎ ভঙে যেতে পারে। গবেষণাপত্রটি তুলনামূলকভাবে স্বতন্ত্র দাবি হলো CyclicFP-fmoc একই সঙ্গে নমনীয় আচরণও করে।

ল্যাপ-শিয়ার বক্ররেখায় CyclicFP-fmoc সবচেয়ে চাপে পট্টে ছানোর পর স্থানচ্যুতি বাড়তে থাকলেও ধীরে ধীরে চাপ হারায়। গবেষণাপত্রে পরীক্ষিত বাণিজ্যিক আঠাগুলো তুলনামূলকভাবে ভঙুর জোড়ের মতো আচরণ করেছে: সবচেয়ে চাপে কিছু পরেই ব্যর্থতা হয়েছে।



CyclicFP-fmoc একটি উচ্চ চাপ peak-এর সঙ্গে peak-এর পর দীর্ঘ লজে দেখায়; ছায়াযুক্ত অংশটি এর বেশিকাজ of বন্ধন ছুটে যাওয়া বোঝাতে সম্পাদকীয় নবিন্ত্রণ। চিত্র 3f থেকে আনুমানিক বক্ররেখা digitize করা হয়েছে; এগুলো কাঁচা পরীক্ষামূলক তথ্য নয়।

Chart by The Clean Paper; approximate values digitized from Kikkawa et al., JACS 2026, Figure 3f (source figure not relicensed) CC BY 4.0

লখেকরো চাপ-স্থানচ্যুতি বকররখোর নচিরে ক্ষেত্রফলকে কাজ of বন্ধন ছুটে যাওয়া হিসেবে মপেছেন। PTFE-তে CyclicFP-fmoc-এর মান **1300 N/m**। পরীক্ষতি বাণজ্যিকি আঠাগুলে ার মান ছিল **26 থেকে 314 N/m**।

ভাঙনরে ধরনও এই ব্যাখ্যার সঙ্গে মলে। CyclicFP-fmoc-এর PTFE জে াড় cohesive ব্যর্থতা দেখেয়েছে—অর্থাৎ আঠার ভতেরই ভঙেছে। এর মানে পরীক্ষাগুলে াতে PTFE সংযে াগস্থল সামগ্রিকি আঠা স্তররে চয়ে শক্তিশালী ছিল, আর আঠা নজিরে ভতেরে বকিত হয়ে শক্তি অপচয় করত পেরেছে।

চাপ শথিলিকরণ পরীক্ষা অণুগুলে ার সময়মাত্রা সমপরকে আরও তথ্য দিয়ে। 20 C-এ বশৈষ্টিয় শথিলিকরণ সময় ছিল **60 ms**, এবং Arrhenius বশিলেষণ থেকে activation শক্তি পাওয়া যায় **33.8 kJ/mol**। সহজ ভাষায়, হঠাৎ কেন্দ্রীভূত চাপ এলে আঠার স্তরটি স্থিরি ভঙুর কঠনিরে মত। আচরণ না করে যথেষ্ট দ্রুত পুনর্বনিয়াস করত পারে।

লখেকরো কনে মনে করনে ফলে ারনি গুরুত্বপূর্ণ

PTFE তরৈ কার্বন-ফলে ারনি বন্ধন দিয়ে। CyclicFP-fmoc-এ আছে ফলে ারনিযুক্ত crown-ether দল। লখেকরো যুক্তদিনে, **F-F মথিস্ক্রিয়া** PTFE-তে আঠার সংযে াগে সাহায্য করে, আর অন্য মথিস্ক্রিয়াগুলে া আঠার স্তরকে একসঙ্গে ধরে রাখতে ও বকিত হতে সাহায্য করে।

ক্যকেটিনিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা সেই দকিই ইঙগতি দিয়ে। CyclicFP-fmoc-এর ফলে ারনি পরমাণুগুলে া হাইড্রোজনে পরমাণু দিয়ে বদলালে তরৈ CyclicP-fmoc PTFE-তে অনকে দুরবলভাবে আটকায়—প্রায় **0.1 ± 0.0 MPa**। linear fluoro-ether ফসফটে AcyclicFP-fmoc পট্টে মাত্র **0.3 ± 0.1 MPa**। pi-স্তরবনিয়াস বা হাইড্রোজনে-বন্ধন একক বাদ দেওয়া রূপভদেগুলে ার ফলও খারাপ ছিল।

এরপর গবষণাপত্রটি বর্ণালীকষণ ও স্ফটিকি গঠন দিয়ে মথিস্ক্রিয়ার এই ধারণাকে সমর্থন করে। CyclicFP-fmoc স্ফটিকে প্রতবিশৌ অণুর ফলে ারনি পরমাণুগুলে ার দূরত্ব **2.49 থেকে 2.91 অ্যাংস্ট্রম**, যা দুটি ফলে ারনি পরমাণুর **2.94 অ্যাংস্ট্রম** van der Waals sum-এর চয়ে কম। FT-IR এবং চলক-তাপমাত্রা NMR amorphous আঠায় হাইড্রোজনে বন্ধন, F-F মথিস্ক্রিয়া ও pi-pi স্তরবনিয়াসরে পক্ষে প্রমাণ দিয়ে।

PTFE-র ক্ষেত্রে সবচয়ে সরাসরি প্রমাণ আসে কঠনি-অবস্থা **19F MAS NMR** থেকে: CyclicFP-fmoc-কে PTFE nanoparticle বা পাতলা PTFE নরিদশোনাপত্ররে সঙ্গে মশোলে বর্ণালীসিরে যায়। ফলে ারনি-বহীন নিয়ন্ত্রণ একই সরণ তরৈকিরে না। অর্থাৎ ফলে ারনিযুক্ত অংশগুলে া PTFE-র সঙ্গে মথিস্ক্রিয়া করে—এটি শুধু নকশা sketch নয়, পরীক্ষামূলক প্রমাণও।

তবু এটিকে “F-F বন্ধন-ই PTFE সমস্যার সমাধান” বলে সরল করা উচিত নয়। গবষণাপত্রটির নজিব মডলে আরও স্তরযুক্ত: সংযে াগস্থলে F-F মথিস্ক্রিয়া PTFE আসঞ্জন সাহায্য করে, আর হাইড্রোজনে বন্ধন ও pi-pi স্তরবনিয়াস আঠার ভতেরে cohesion ও নমনীয়তা অবদান রাখে।

মুছে ফলে সরানে া সত্যি, তব সীমার মধ্য

সরানে ার ফলটিই ব্যবহারকিভাবে সবচয়ে আকর্ষণীয়। লখেকরো আলাদা করা PTFE পাত ইথানল দিয়ে ধুয়েছেন এবং তাদের প্রদর্শনীতে CyclicFP-fmoc কনে া অবশিষ্টাংশ ছাড়াই পুরে পুরি সরছে বলে জানান। তারা আঠা উদ্ধার করে বারবার ব্যবহারও করেছেন; reuse পরীক্ষায় আসঞ্জন শক্তি ছিল প্রায় **1.2 ± 0.1 MPa**।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ প্রচলতি শক্তিশালী আঠা প্রায়ই পরষিকারভাবে সরানে া কঠনি। PTFE ধরে রাখতে পারে কনিতু পরে ধুয়ে ফলো যায়—এমন আঠা মরোমত, বচ্ছিনি করা ও পুনর্বব্যহারে কাজে লাগতে পারে।

তবে সীমাটি গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাপত্রটি নিয়ন্ত্রণে নমুনা পরীক্ষা করছে; সব ধরনের দূষণ শলি-পৃষ্ঠ, আবহাওয়ায় কষপ্ৰাপ্ত জেঁড়া, দ্রাবক পর্যবক্ষেপকাল বা দীর্ঘময়োদী বারধক্য নয়। PTFE পাত থেকে ইথানল দিয়ে মুছে ফেলো বহু-পদার্থের সমাবেশের পূর্ণ পুনরব্যবহার প্রক্রিয়া প্রমাণ করার সমান নয়।

গবেষণাপত্রে আরও বলা হয়েছে, CyclicFP-fmoc PFAS “forever রাসায়নিক” নয়। এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ পরিশেষে ঝুঁকি-মূল্যায়ন হিসেবে বিস্তৃত করা উচিত নয়। স্থায়িত্ব, বিষাক্ততা, উৎপাদনের মাত্রা, পরিশেষে ছড়ানোর পথ এবং নিয়ন্ত্রণ—এসব আলাদা প্রশ্ন।

এটুকী প্রমাণ করে না

- এটি বাজারে প্রস্তুত কীভাবে আঠা পণ্য দেখায় না।
- এটি প্রমাণ করে না যে পৃষ্ঠ প্রস্তুতি ছাড়াই সব শলিপক্ষেত্রে PTFE এখন নরিভরযে গ্যেভাবে আঠা দিয়ে জেঁড়া যাবে।
- ইথানল দিয়ে সরানো সব substrate, পৃষ্ঠ শর্ত বা পুরানো যথেষ্ট সমান ভালো কাজ করে—এটি দেখায় না।
- F-F মথিস্ক্রিয়া একাই আসঞ্জন ব্যাখ্যা করে—এটি প্রমাণ করে না। গবেষণাপত্রে প্রক্রিয়ায় F-F, হাইড্রোজেন বন্ধন ও pi-pi স্তরবিন্যাস একসঙ্গে আছে।
- এটি সম্পূর্ণ plastic-পুনরব্যবহার কর্মপ্রবাহ দেখায় না।
- আঠার অণুগুলোর পূর্ণ পরিশেষে বা toxicological নরিপত্তা প্রোফাইল প্রতিষ্ঠা করে না।
- এর মানো বাণিজ্যিক আঠাগুলো সাধারণভাবে খারাপ নয়। তুলনাগুলো এই গবেষণাপত্রে পরীক্ষিত পদার্থ ও PTFE ল্যাপ-শিয়ার বিন্যাসের জন্য নরিদৃষ্টি।

ফলটুকিতটা শক্তিশালী?

পরীক্ষাগারভিত্তিক উপাদান গবেষণাপত্র হিসেবে ফলটুকিতা শক্তিশালী, কারণ লেখকরা শুধু একটি বড় সংখ্যা জানাননি। তারা শক্তি, নমনীয়তা, 30 দিনের স্থায়িত্ব, পানির সহনশীলতা, পুনরায় জেঁড়া দেওয়া, ইথানল দিয়ে সরানো, বিভিন্ন আণবিক রূপভেদে এবং প্রস্তাবিত মথিস্ক্রিয়ার বর্ণালীকক্ষমূলক প্রমাণ পরীক্ষা করছেন।

সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য সমন্বয় হলো ব্যর্থতা ধরন ও নিয়ন্ত্রণ। PTFE সংযোগস্থল আগে ভেঙে গেলে দাবি দুর্বল হতো। তার বদলে যথেষ্ট আঠার স্তরের ভেতরে ভেঙেছে। আর ফলো নিয়ুক্ত cyclic গঠন বাদ দিলে বা বদলালে PTFE আসঞ্জন দ্রুত কমে যায়।

বাকি প্রশ্ন হলো মাত্রা ও ব্যবহার কেসে। ল্যাপ-শিয়ার পরীক্ষা মানসম্মত ও উপযোগী, কিন্তু বাস্তব যথেষ্ট peel, আঘাত, ক্লান্তি, দূষণ, তাপমাত্রা চক্র ও মশির উপাদানের প্রভাব থাকে। নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষাগারে পাতের মাঝে খুব ভালো কাজ করা একটি অণুকো প্রকট শলগত আঠা হতো হলে ফর্মুলেশন, প্রক্রিয়া এবং স্থায়িত্ব ডটোসটে রূপ নতি হবে।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

PTFE উপাদানবজিঞনরে একটি অস্বস্তিকর সীমায় আছে। এর নথিক্রিয়াই তাকে মূল্যবান করে, আবার একই বৈশিষ্ট্য মরোমতযোগ্য বা পুনরব্যবহারযোগ্য সমাবেশে-তে একে যুক্ত করা কঠিন করে।

এই গবেষণাপত্র brute বলের বদলে রাসায়নিকভাবে নরিদৃষ্টি একটি পথ দেখায়। PTFE পৃষ্ঠকে খসখসে বা রাসায়নিকভাবে আক্রমণ করার বদলে এমন ছোট অণু নকশা করা হয়েছে, যা ওই পৃষ্ঠের সঙ্গে মথিস্ক্রিয়া করতে পারে এবং একই সঙ্গে নমনীয়, প্রত্যাবর্তনযোগ্য আঠার স্তর বজায় রাখে।

এই নকশা যুক্তিযুক্ত অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজ করে, তবে যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা পুরো হারানো ছাড়াই সহজে সরানো ও পুনর্ব্যবহার করা যায়—এমন আঠা তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। প্রকৃত প্রতিস্থিতি একটি অণুকে প্রস্তুত আঠা বলা নয়; বরং শক্তিশালী, নমনীয় এবং পরে আলাদা করা যায় এমন আসঞ্জননের জন্য একটি আণবিক কৌশল।

সংক্ষিপ্ত সারাংশ

Kikkawa, Goswami ও সহকর্মীরা PTFE এবং অন্য substrate-এ fluoro-crown ether phosphate-জাত ছোট অণুকে adhesive হিসেবে পরীক্ষা করেছেন। প্রধান অণু CyclicFP-fmoc কনো পূর্ব-চকিৎসিত ছাড়াই PTFE পাতকে lap-shear পরীক্ষায় 1.3 ± 0.1 MPa শক্তিতে জোড়ে; ব্যর্থতা PTFE interface-এ নয়, adhesive স্তরে ভেতরেই হয়; বর্ধিত করতে প্রায় 1300 N/m কাজ লাগে; সংরক্ষণ ও বারবার পুনরায় জোড়ার পরও কর্মক্ষমতা থাকে; এবং ethanol দিয়ে ধুয়ে PTFE থেকে সরানো যায়। সম্প্রতি একটি রূপভেদে $2.3 \pm 0.2 \text{ MPa}$ পর্যন্ত পট্টো ছাড়ে। Spectroscopy ও control molecule-গুলোর এমন একটি প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে যেখানে F–F interaction PTFE interface-এ সাহায্য করে, আর hydrogen bonding ও pi–pi stacking adhesive স্তরে চাপ ছড়াতো সাহায্য করে। ফলটি PTFE-র জন্য শক্তিশালী, নমনীয় ও ধুয়ে সরানো যায় এমন adhesion-এর আশাব্যঞ্জক পরীক্ষাগার প্রদর্শন; এখনো বাণিজ্যিক adhesive, সর্বজনীন recycling solution বা পূর্ণ environmental-safety assessment নয়।

উৎস

Kikkawa et al., Small-Molecule Adhesives with Strong and Ductile Adhesion to PTFE, Yet Allowing Easy Wipe-Off Removal, *Journal of the American Chemical Society* 148, 29138-29145 (2026)
<https://doi.org/10.1021/jacs.6c07886>