




## The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

### Solid material সূর্যালোক-স্তররে intensity-তে blue light-কে UV-তে তুলছে — কিন্তু এটি solar-energy machine নয়

একটি sterically protected DHI-based solid material visible blue light absorb করে triplet energy transfer/diffusion ও TTA-এর মাধ্যমে UV fluorescence দিচ্ছে। Reported solid-state upconversion quantum yield  $\sim 1.9\%$  এবং threshold  $\sim 1.2 \text{ mW cm}^{-2}$ । এটি low-intensity solid-state photon upconversion-এর useful proof, কিন্তু solar-energy machine, free energy বা commercial device নয়।

---

Written by Laura Nesso · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed


Paper: Sterically protected  $\pi$ -electron systems for efficient solid-state photon upconversion, Naoyuki Harada, Hayato Shoyama, Nutnicha Boonmong, Kiichi Mizukami, Yuya Watanabe, Pei Zhao, Masahiro Ehara, Yoichi Sasaki, and Nobuo Kimizuka, Nature Communications 17, 5134 (2026) · DOI: 10.1038/s41467-026-73898-0

## সূর্যালোকের কাছাকাছি তীব্রতা-তে আলোকভর্তি কৌশল—সৌর-শক্ত্যিন্ত্র নয়

পৃথিবীতে পট্টাছানো সূর্যালোকের বেশির ভাগ দৃশ্যমান ও ইনফ্রারেডে। অতিবেগুন অংশ ছোট, কিন্তু UV ফোটন রাসায়নিকভাবে শক্তিশালী: কম-শক্তি দৃশ্যমান ফোটন যে প্রতিক্রিয়া চালাতে পারে না, UV তা পারে। তাই **ফোটন আপকনভার্সন** আকর্ষণীয় ধারণা। কৌশলটি উপাদান যদি দুইটি নিচের-শক্তি দৃশ্যমান ফোটনের শক্তি নিয়ে একটি উচ্চতর-শক্তি UV ফোটন বের করতে পারে, তবে দৃশ্যমান আলো দিয়ে এমন রাসায়নিক চালানো যেতে পারে যা সাধারণত UV চায়।

এই গবেষণাপত্র সমস্যাটির কঠিন সংস্করণ নিয়ে: **কঠিন অবস্থা**-এ দৃশ্যমান-to-UV আপকনভার্সন, **সূর্যালোক-স্তর তীব্রতা**-তে, দ্রবণের স্বাধীনভাবে বসিরণশীল অণু ছাড়া। দ্রবণ ব্যবস্থা দক্ষ হতে পারে, কিন্তু যন্ত্রের জন্য দ্রাবক বাষ্পীভবন, ফাঁস ও দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠা স্থিতিশীলতা সমস্যা। কঠিন ব্যবহারিক, কিন্তু ঘনভাবে সজ্জিত অণু উত্তেজিত অবস্থা প্রশমিত করে—যে ত্রয়ী অবস্থা আপকনভার্সনের জন্য দরকার সেটিই নষ্ট হয়।

মূল ফল “সূর্যালোক থেকে মুক্ত UV” নয়। এটি উপাদান রসায়নের একটি সুবিধা-অসুবিধার বিনিময় সমাধান করার চেষ্টা: অণু এমন কাছাকাছি থাকবে যে ত্রয়ী শক্তি সংচালিত হতে পারে, কিন্তু এত কাছ নয় যে উত্তেজিত অবস্থা একে অন্যকে প্রশমিত করে।



DHI-ভিত্তিক গ্রাহক অণুর অ্যালকাইল দিকি শৃঙ্খল  $\pi$ -plane-এর ওপর-নচি বেরিয়ে স্ফটিক সজ্জা বদলায়। সংবেদনকারী দৃশ্যমান নীল আলো শোষণ করে ত্রয়ী শক্তি গ্রাহক অণুতে দিয়ে; ত্রয়ী শক্তি কঠিনের ভেতর সংচালিত হয়; দুই উত্তেজিত গ্রাহক অণু মিলিয়ে ত্রয়ী-ত্রয়ী বলিপ্ত থাকে উচ্চতর-শক্তি সজ্জিগটে তৈরি হয়ে UV ফোটন emit করতে পারে। চিত্রটিনিকশা যুক্ত দখোয়, যন্ত্র কার্যসম্পাদন নয়।

Harada et al. / Nature Communications CC BY 4.0

## গবেষকেরা কী করছেন

প্রক্রিয়া হলো **ত্রয়ী-ত্রয়ী বলিপ্ত ফোটন আপকনভার্সন (TTA-UC)**। Simplified শৃঙ্খল:

1. দাতা অণু দৃশ্যমান আলো শোষণ করে দীর্ঘ-বঁচে ছলি ত্রয়ী উত্তজ্জ্বলিত অবস্থা তৈরি করে;
2. ত্রয়ী শক্তি গ্রাহক অণুতে স্থানান্তর হয়;
3. দুই উত্তজ্জ্বলিত গ্রাহক অণু একে অন্যের কাছে আসে/শক্তি interact করে;
4. তাদের শক্তি একত্র করে হয়ে উচ্চতর-শক্তিসিঙ্গলটে অবস্থা তৈরি হয়;
5. গ্রাহক অণু উচ্চতর-শক্তি ফোটন—এখানে UV—emit করে।

Liquid-এ ধাপ 3 আগবকি বসিরণ সাহায্য করে; অণু নড়ে সংঘর্ষ করে। স্ফটিকি কঠিনে তারা অবস্থান বদলায় না, তাই ত্রয়ী শক্তি-কে packed স্ফটিকি জালকরে মধ্যে সঞ্চারিত হতে হয়। সজ্জা খুব কঠোর হলে প্রশমন; খুব loose হলে শক্তি স্থানান্তর ধীর।

লখেকরো dihydroindeno[2,1-a]indene (DHI)-ভিত্তিক একগুচ্ছ অণু ব্যবহার করেন।  $\pi$ -ইলেকট্রন সমতলরে ওপর ও নচি alkyl chain বসিয়ে অণুগুলোর মাঝে ছোট “বাম্পার” বা spacer তৈরি করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল fluorescent  $\pi$ -system-গুলোকে মুখোমুখি অতিরিক্ত ঘষে বসা থেকে ঠেকিয়ে quenching কমানো, কিন্তু triplet transfer-এর জন্য প্রয়োজনীয় orbital যোগাযোগ পুরোপুরি নিষ্ট না করা।

ভিন্ন ভিন্ন অন্তরক পরীক্ষা করে iBu-DHI—*isobutyl*-substituted সংস্করণ—সবচেয়ে ভালো সমঝোতা দেয়। ত্রয়ী দাতা Ir(ppy)<sub>3</sub>-এর সঙ্গে জোড়া করে স্পিনি-কেটিডে ও ড্রপ-কাস্ট স্ফটিকীয় ফিল্ম তৈরি করা হয়। ফ্লুরোসেন্স, ত্রয়ী আয়ুষ্কাল, ত্রয়ী বসিরণ, পরম আপকনভার্সন কোয়ান্টাম ফলন, অক্সিজেনে সহনশীলতা এবং সীমা উত্তজ্জ্বলনা তীব্রতা পরিমাপ করা হয়।

## তারা কী পয়েছেন

দিকি শৃঙ্খল উত্তজ্জ্বলিত অবস্থা সুরক্ষা করে। সরল DHI পাটলা করা দ্রবণে ফ্লুরোসেন্স কোয়ান্টাম ফলন 96%, কিন্তু স্ফটিকি মাত্র 10%। iBu-DHI স্ফটিকি ফ্লুরোসেন্স অনেক বেশি থাকে—গ্রাইন্ডিংয়ের আগে ~69%, পরে ~83%, দ্রবণ মানরে কাছাকাছি। কঠিন সিঙ্গলটে অবস্থা সহজে ধ্বংস করছে না—নকশার প্রথম অর্ধেক।

নম্ন তীব্রতা-তে দৃশ্যমান-to-UV আপকনভার্সন হয়েছে। স্পিনি-কেটিডে iBu-DHI/Ir(ppy)<sub>3</sub> ফিল্ম স্ব-শোষণ সংশোধনের পর পরম আপকনভার্সন কোয়ান্টাম ফলন 1.9% দেখায়; 445 nm উত্তজ্জ্বলনা সীমা তীব্রতা 1.2 mW cm<sup>-2</sup>। লখেকরো 445±5 nm ব্যান্ডে সঠিক irradiance ~1.4 mW cm<sup>-2</sup>-এর সঙ্গে তুলনা করেন। অর্থাৎ খুব শক্তিশালী লজোর-শুধু পরিসর নয়; প্রাসঙ্গিক নীল সূর্যালোক তীব্রতা পরিসরে প্রভাব কাজ করেছে।

সরো ফলটি “যত bulky, তত ভালো” নয়। অণুগুলোকে বেশি দূরে রাখলে quenching কমে, কিন্তু triplet migration-ও ধীর হয়ে যায়। 2-EtBu-DHI-এর বড় গঠন triplet lifetime বাড়ায়, অথচ upconversion threshold খারাপ করে। iBu-DHI মাঝামাঝি একটি কার্যকর ভারসাম্য দেয়: quenching ঠেকানোর মতো steric সুরক্ষা, আবার triplet transfer ও annihilation চালু রাখার মতো যথেষ্ট যোগাযোগ।

কঠিন স্থিতি দ্রবণের মতো আচরণ করেন। লখেকরো স্ফটিকীয় সজ্জা, সমসত্ত্ব দাতা বণ্টন ও ঘন সমাবেশকে গুরুত্বপূর্ণ বলেন। SEM-EDX মানচিত্র প্রাসঙ্গিক ফিল্মে মাইক্রোমিটার-পরিসর দাতা segregation দেখায়নি; দাতা phosphorescence প্রশমন দক্ষ ত্রয়ী স্থানান্তররে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পরিপূরক হিসাব স্ফটিকি আগবকি জোড়ায় ত্রয়ী স্থানান্তর ও বলিপ্তি সময় অনুমান করে।

বায়ুতেও নিঃসরণ টকিছে। অক্সিজেনে ত্রয়ী অবস্থা প্রশমিত করে—TTA-UC-এর বড় সমস্যা। ঘন ফিল্ম প্রাথমিক অক্সিজেন-consuming turn-on period-এর পর বায়ুতে আপকনভার্সন দেখায়। ব্যবহারিক দিক থেকে আশাব্যঞ্জক, কিন্তু মাস/বছর বাইরের স্থিতিশীলতা পরিমাপ নয়।

## এর সম্ভাব্য অর্থ কী

Defensible পাঠ: এটি উপাদান-নকশা অগ্রগতি। জৈব  $\pi$ -ব্যবস্থা সজ্জা এমনভাবে সামঞ্জস্য করা হয়েছে যে দ্রবণে সহজ কন্ট্রোল কঠিন দৃশ্যমান-to-UV TTA-UC কার্যকর হয়। অগ্রগতি ফেটিন আপকনভার্সন invention নয়; বরং উচ্চ ফ্লুরোসেন্স ফলন, দীর্ঘ ত্রয়ী আয়ুষ্কাল, দ্রুত যথেষ্ট ত্রয়ী অভ্যাসন, অক্সিজেনে সহনশীলতা এবং প্রায়-স্টেইর-ব্যান্ড তীব্রতা কার্যপ্রক্রিয়া—সাধারণত দ্বন্দ্ব করা বৈশিষ্ট্য—এক ব্যবস্থায় ভারসাম্য করা।

বিস্তৃত নকশা শিক্ষা: কঠিন-অবস্থা TTA-UC-তে “উত্তেজিত অবস্থা সুরক্ষিত করা” ও “ত্রয়ী শক্তি পদক্ষেপে” আলাদা সমস্যা নয়। আণবিক spacing এমন হতে হবে যাতে দুটোই একসঙ্গে ঘটে। iBu-DHI সহি সুবধি-অসুবধি বিনিময়ের নরিদ্ষিট উদাহরণ।

Overreading স্পষ্ট: দৃশ্যমান সূর্যালোক  $\rightarrow$  UV, তাই স্টেইর রসায়ন সমাধান করা। গবেষণাপত্র তা দেখায় না। ন্যূনতরতি আলো কী ফিল্মে নরিদ্ষিট শর্তে নরিদ্ষিট আলো কন্ট্রোল কার্যসম্পাদন দেখায়।

## এই গবেষণা কী প্রমাণ করে না

- এটি **স্টেইর-শক্তি যন্ত্র** নয়। সম্পূর্ণ যন্ত্র/module, বাইরের কার্যপ্রক্রিয়া, ব্যবস্থা-স্তর শক্তিভারসাম্য বা উপযোগী রাসায়নিক উৎপাদন নহে।
- এটি **“মুক্ত UV”** নয়। পরম আপকনভার্সন কন্ট্রোল ফলন **1.9%**; ইনপুট ফেটিনের বড় অংশ UV হয় না।
- বাস্তব জগতের **স্থায়িত্ব প্রমাণ** নয়। ন্যূনতরতি photostability/অক্সিজেনে পরীক্ষা মাস-বছর তাপ, humidity, যান্ত্রিক চাপ ও বিস্তৃত-ব্যান্ড সূর্যালোকের সমতুল্য নয়।
- ফল নরিদ্ষিট **iBu-DHI + Ir(ppy)<sub>3</sub>** ব্যবস্থায়। Neighboring অন্তরক অনেক খারাপ; “অ্যালকাইল শৃঙ্খল যোগ করলেই হয়” সাধারণ পদ্ধতি নয়।
- সর্বোচ্চ দাতায় **iridium** আছে। পরপূরক উপকরণে ধাতু-মুক্ত TADF সংবদনকারী পরীক্ষা করা হলেও শরিয়ানা কার্যসম্পাদন Ir(ppy)<sub>3</sub> ব্যবস্থায়।
- Photocatalysis, স্টেইর জ্বালান, sensing, sterilization-এ অর্থনৈতিক/প্রযুক্তিগত উপযোগিতা **প্রমাণ** নয়—সম্ভব প্রয়োগ মাত্র।

## প্রমাণ কতটা শক্ত?

কেন্দ্রীয় আলোকভর্তি দাবির প্রমাণ শক্তিশালী: শোষণ/নিসরণ, ফ্লুরোসেন্স কন্ট্রোল ফলন, ত্রয়ী আয়ুষ্কাল, উত্তেজনা সীমা, আপকনভার্সন বর্ণালি, পরম কন্ট্রোল-ফলন পরিমাপ, স্ফটিক কাঠামো, দাতা-বণ্টন যাচাই এবং তাত্ত্বিক হিসাব—সব একই প্রক্রিয়া সমর্থন করে। পরপূরক তথ্য/উৎস তথ্য-ও উপলভ্য।

সতরকতা হলো পরিধি। পরীক্ষাগার ফিল্ম থেকে উপযোগী স্টেইর প্রযুক্তি পর্যন্ত বড় ব্যবধান—যন্ত্র integration, scalable উৎপাদন, আয়ুষ্কাল, উপযোগী রাসায়নিক আউটপুট, ব্যবস্থা দক্ষতা সব দরকার।

আর “সূর্যালোক-স্তর” বাক্যাংশের সূক্ষ্ম সীমা আছে: **445 nm উত্তেজনা ব্যান্ডের তীব্রতা** স্টেইর irradiance-এর কাছাকাছি। পুরো স্টেইর বর্ণালি যন্ত্র দক্ষতা বোঝায় না।



## কনে এটি গুরুত্বপূর্ণ

“দুই দুর্বল ফোটন ঢুকলে এক শক্তিশালী ফোটন বের হয়”—স্লোগান সহজ। আসল কঠিনতা হলো অণু এমনভাবে arrange করা যাতে শক্তি যথেষ্ট সময় store হয়, যথেষ্ট দূর পদক্ষেপে করে এবং তাপ হিসেবে হারানোর আগে একত্র করে হয়।

এই গবেষণাপত্র সেই কঠিনতাকে আণবিক স্থাপত্যে দেখায়। দিকি শৃঙ্খল অলংকরণ নয়;  $\pi$ -ব্যবস্থা shield করে প্রশমন কমায়, আবার ত্রয়ী পরিবহনের পথ রাখে। ভবিষ্যৎ দৃশ্যমান-to-UV যন্ত্র উপযোগী হলে আরও বহু প্রকৌশল ধাপ লাগবে, কিন্তু ঠিক এই ধরনের আণবিক ন্যূনতর দরকার হবে। এটি যন্ত্র বড় অগ্রগতিনিয়; কঠিন সাধারণত যথেষ্ট আলোকে ভেঙে প্রক্রিয়া বর্জ্য করে, সটেকে কঠিনে চালানোর শক্তি প্রদর্শন।

## সংক্ষিপ্ত সারাংশ

DHI-ভিত্তিক জৈব অণুতে alkyl side chain দিয়ে  $\pi$ -plane-কে steric বাধা দিয়ে লেখকরা crystal packing ন্যূনতর করছেন। সরো iBu-DHI/Ir(ppy)<sub>3</sub> কঠিন film TTA প্রক্রিয়ায় দৃশ্যমান নীল আলোকে UV ন্যূনতর রূপান্তর করেছে; পরম upconversion quantum yield 1.9%, আর 445 nm-এ threshold  $1.2 \text{ mW cm}^{-2}$ —ওই wavelength-এ সূর্যালোকে irradiances ( $\sim 1.4 \text{ mW cm}^{-2}$ )-এর কাছাকাছি। মূল অগ্রগতি হলো অণুর বিন্যাসে ভারসাম্য: quenching কমানোর মতো দূরত্ব, কিন্তু triplet শক্তি স্থানান্তর ও diffusion বজায় রাখার মতো যথেষ্ট যোগ। এটি শক্তিশালী materials result; সম্পূর্ণ solar-energy device, মুক্ত UV উৎস বা মতোয়নেযোগ্য প্রযুক্তিনিয়।

## সরাসরি যাচাই

**গবেষণাপত্রটি যা দেখায়:** নরিদৃষ্টি iBu-DHI/Ir(ppy)<sub>3</sub> crystalline film দৃশ্যমান আলোকে TTA-UC প্রক্রিয়ায় UV-তে রূপান্তর করে; absolute yield 1.9%; 445 nm-এ threshold  $1.2 \text{ mW cm}^{-2}$ ; এবং fluorescence ভালো থাকার পাশাপাশি কিছু oxygen tolerance দেখা যায়।

**যা সম্ভব, কিন্তু প্রমাণিত নয়:** সজ্জা নীতিভবিষ্যৎ উপাদানে আরও ভালো কার্যসম্পাদন দিতে পারে; ধাতু-মুক্ত সংবদনকারী optimize করা যায়; photocatalysis/স্টার রসায়ন প্রয়োগ হতে পারে।

**যা দেখায় না:** কার্যকর যন্ত্র, উপযোগী স্টার-জ্বালানি আউটপুট, বাইরের স্থায়িত্ব, উচ্চ পুরো-বর্ণালি দক্ষতা, অর্থনৈতিক viability বা ইচ্ছামতো chromophore-এর সাধারণ পদ্ধতি।

**প্রধান সীমাবদ্ধতা:** পরীক্ষাগার ফিল্ম, মাঝারি ফলন, নরিদৃষ্টি উপাদান, সরো ক্ষেত্রে iridium দাতা, নরিধারিত সংকীর্ণ উত্তেজনা ব্যান্ড, না যন্ত্র প্রদর্শন।

**সাধারণ পাঠকের আস্থা:** পরীক্ষিত উপাদান-নকশা অগ্রগতিতে উচ্চ; deployable স্টার প্রযুক্তিদাবিতে কম।

---

## উৎস

Nature Communications 17, 5134 (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73898-0>

Supplementary Information

[https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-026-73898-0/MediaObjects/41467\\_2026\\_73898\\_MOESM1\\_ESM.pdf](https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-026-73898-0/MediaObjects/41467_2026_73898_MOESM1_ESM.pdf)

Source Data

[https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-026-73898-0/MediaObjects/41467\\_2026\\_73898\\_MOESM3\\_ESM.xlsx](https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-026-73898-0/MediaObjects/41467_2026_73898_MOESM3_ESM.xlsx)