



The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

Malá molekula zlepila neupravený PTFE a potom sa dala zmyť etanolom

Článok v JACS opisuje fluorované crown-éter-fosfátové lepidlá, ktoré v laboratórnych šmykových skúškach spájali povestne inertný PTFE a pritom sa dali odstrániť umytím etanolom. CyclicFP-fmoc dosiahol na neupravenom PTFE 1,3 MPa s tvárnym kohéznym porušením a príbuzný variant dosiahol 2,3 MPa. Mechanizmus podporujú spektroskopické dôkazy fluorín-fluorínových interakcií na rozhraní s PTFE a vodíkových väzieb i π -stohovania vo vnútri lepidla. Ide o sľubný materiálový výsledok, nie ešte o komerčné lepidlo, univerzálne riešenie recyklácie ani úplné posúdenie environmentálnej bezpečnosti.

Written by Cinzia Vaglio · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Michele Renda and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed

Paper: *Small-Molecule Adhesives with Strong and Ductile Adhesion to PTFE, Yet Allowing Easy Wipe-Off Removal*, Kohei Kikkawa, Abir Goswami, Kiyoshi Morishita, Hao Wang, Takashi Nakamura, and Takuzo Aida, *Journal of the American Chemical Society* 148, 29138-29145 (2026) · DOI: 10.1021/jacs.6c07886

PTFE sa lepí ťažko z dobrého dôvodu

Polytetrafluóretylén, známejší ako PTFE a predávaný aj pod obchodnými názvami vrátane Teflonu, je užitočný sčasti preto, že nechce s okolím reagovať. Má nízku povrchovú energiu. Mnohé kvapaliny sa na ňom zbiehajú do kvapiek. Mnohé lepidlá na ňom zlyhávajú, ak sa povrch neleptá, nezdrsní, neošetrí plazmou alebo nepoužije so špecializovaným základným náterom.

Táto odolnosť je výborná pri nepríľnavých povlakoch a chemicky inertných súčiastkach. Problém nastáva vtedy, keď chcú inžinieri spojiť PTFE s iným dielom bez trvalého poškodenia povrchu.

Článok v Journal of the American Chemical Society opisuje malomolekulové lepidlo, ktoré k problému pristupuje nezvyčajným spôsobom. Kohei Kikkawa, Abir Goswami a ich kolegovia predstavili fluorované crown-éter-fosfátové molekuly, ktoré sa dokážu pevne prichytiť k neupravenému PTFE, pred porušením sa tvárne deformujú a potom sa dajú z PTFE platničiek odstrániť umytím etanolom.

Hlavná molekula sa volá **CyclicFP-fmoc**. V preplátovaných šmykových skúškach držala neupravené platničky PTFE s pevnosťou spoja $1,3 \pm 0,1$ MPa a prácou potrebnou na rozpojenie **1300 N/m**. Keďže 1 MPa sa rovná 1 newtonu na štvorcový milimeter, namerané špičkové napätie 1,3 MPa zodpovedá tlaku približne takému, aký by na každý štvorcový milimeter vyvíjala hmotnosť 130-gramového jablka. Ide o analógiu vzťahnutú na jednotku plochy, nie o silu ani kontaktnú geometriu skúšobnej vzorky. Uvedená práca rozpojenia 1300 N/m zodpovedá 1300 joulom separačnej energie na štvorcový meter. Ako priamu vizuálnu ukážku, nie ako konštrukčnú nosnosť, článok ukazuje spoj s plochou 7 cm², ktorý niesol závažie s hmotnosťou 8 kg. Spoj sa porušil vo vnútri vrstvy lepidla, nie na rozhraní s PTFE. To je dôležité: rozhranie nebolo v tejto skúške najslabším miestom.



Kresba ceruzkou vychádzajúca z fotografie lepeného pásika so zavesenými závažiami v článku (obrázok 2 vľavo). Nie je to pôvodná fotografia, výkres v mierke ani diagram konštrukčnej nosnosti.

AI-generated adaptation — The Clean Paper; source photograph: Kikkawa et al., JACS 2026, Figure 2 (left) Fair-use assertion

Výsledok neznamená, že „problém PTFE je vyriešený“. Ide o kontrolovaný laboratórny výsledok z výskumu materiálov. Je však jasným príkladom ťažko dosiahnuteľnej kombinácie: silná priľnavosť, tvárne porušenie a odstránenie zotretím z povrchu, ktorý je známy odolnosťou voči lepeniu.

Prečo sú vysoká pevnosť a ľahké odstránenie v rozpore

Lepidlá zvyčajne pristupujú na kompromis. Tuhé zosieťované polymérne lepidlá môžu byť pevné, ale často sa porušia náhle a ťažko sa čisto odstraňujú. Mäkké lepidlá podobné páskam sa môžu natahovať a rozptyľovať energiu, no zvyčajne strácajú pevnosť.

Kompromis je molekulový. Pevnosť si vyžaduje účinný prenos napätia. Tvárnosť si vyžaduje pohyb, preskupovanie a disipáciu energie. Ľahké odstránenie si vyžaduje väzby, ktoré možno rozrušiť bez zničenia podkladu. Tieto požiadavky ťahajú opačnými smermi.

Malomolekulové lepidlá sú príťažlivé, pretože by sa v princípe mohli dať odstrániť a recyklovať. Nevytvárajú dlhé prepletené polymérne siete, ktoré dodávajú mnohým bežným lepidlám húžev-

natosť. Práve to je však aj ich slabinou: bez prepletenia majú malé molekuly zvyčajne problém poskytnúť tvárnu a zároveň vysoko pevnú príľnavosť.

Článok v JACS sa pokúša nahradiť polymérne prepletenie sústavou reverzibilných nekovalentných interakcií. Molekula spája fluorovanú crown-éter-fosfátovú oblasť s fmoc skupinou pripojenou cez uretán. Jednoducho povedané: jej fluorovaný kruh môže interagovať s povrchom PTFE bohatým na fluór, uretánové skupiny môžu vytvárať vodíkové väzby so susednými molekulami lepidla a ploché fluorenylové skupiny sa môžu ukladať nad seba. Cieľom návrhu nie je jedna zázračná väzba, ale súbor slabých a reverzibilných interakcií, ktoré môžu spolupracovať:

- interakcie fluór-fluór pri PTFE;
- vodíkové väzby medzi molekulami lepidla;
- π - π stohovanie medzi fluorenylovými skupinami;
- a dostatočná pohyblivosť molekúl na uvoľňovanie napätia namiesto okamžitého praskania.

Čo ukázala hlavná skúška na PTFE

Autori umiestnili CyclicFP-fmoc medzi platničky PTFE, ktoré neboli povrchovo upravené ani očistené, lepidlo zahriali a pred skúškou nechali platničky 10 minút pri izbovej teplote.

Na kvantitatívne skúšanie použili šmyk preplátovaného spoja. Platničky PTFE zlepené CyclicFP-fmoc dosiahli ťahové napätie **$1,3 \pm 0,1$ MPa**, uvedené ako priemer $\pm$ smerodajná odchýlka troch meraní. Nanesenie lepidla pri približne **50 °C** pomocou sušiča vlasov poskytlo podobnú hodnotu **$1,1 \pm 0,1$ MPa**, takže nebolo nevyhnutné iba tavenie pri vysokej teplote.

Autori tieto hodnoty porovnali s komerčnými epoxidovými, akrylovými, silikónovými a uretánovými lepidlami v rovnakom usporiadaní šmykovej skúšky na PTFE. Kontrolné lepidlá dosiahli približne **0,1 až 0,7 MPa**, oproti **$1,3 \pm 0,1$ MPa** pri CyclicFP-fmoc. Porovnanie na rovnakom podklade a rovnakou metódou je informatívnejšie než rebríček hodnôt MPa získaných z rozličných materiálov a geometrií skúšky.


Hodnota zostala podobná aj po skladovaní. Po 30 dňoch v bežných podmienkach bola pevnosť spoja **$1,3 \pm 0,2$ MPa**. Keď sa platničky násilne oddelili, znovu prekryli a zahriali, pevnosť bola **$1,2 \pm 0,2$ MPa**. Aj po desaťnásobnom zopakovaní cyklu dosahovala približne **$1,3 \pm 0,3$ MPa**.

Najlepším variantom nebola hlavnou molekulou. Príbuzná molekula s tromi skupinami fmoc, **CyclicFP-fmoc3**, dosiahla na PTFE **$2,3 \pm 0,2$ MPa**. Článok sa napriek tomu výrazne sústreďuje na CyclicFP-fmoc, pretože poskytuje celú kombináciu pevnosti, tvárnosti, mechanistických dôkazov a odstránenia zotretím.

Tvárnosť je druhou polovicou tvrdenia

Samotná pevnosť by nestačila. Krehké lepidlo môže dosiahnuť vysoké špičkové napätie a potom náhle zlyhať. Osobitejším tvrdením článku je, že CyclicFP-fmoc sa správa aj tvárne.

V krivkách zo šmykových skúšok dosiahol CyclicFP-fmoc maximálne napätie a potom ho pri pokračujúcom posune strácal postupne. Komerčné lepidlá skúšané v článku sa správali skôr ako krehké spoje: zlyhali krátko po dosiahnutí maxima.



CyclicFP-fmoc spája vysoké maximum napätia s dlhým chvostom po maxime; tieňovaná plocha je redakčným znázornením väčšej práce potrebnej na rozpojenie. Približné krivky boli digitalizované z obrázka 3f; nejde o surové experimentálne dáta.

Chart by The Clean Paper; approximate values digitized from Kikkawa et al., JACS 2026, Figure 3f (source figure not relicensed) CC BY 4.0

Autori vyčíslili plochu pod krivkou napätia a posunu ako prácu rozpojenia. CyclicFP-fmoc dosiahol na PTFE **1300 N/m**. Skúšané komerčné lepidlá dosahovali **26 až 314 N/m**.

Spôsob porušenia zodpovedá tejto interpretácii. Spoje PTFE s CyclicFP-fmoc sa porušili kohézne, vo vnútri lepidla. To naznačuje, že lepidlo dokázalo rozptýliť energiu vnútornou deformáciou, zatiaľ čo rozhranie s PTFE zostalo v týchto skúškach pevnejšie než samotná vrstva lepidla.

Experimenty relaxácie napätia pridávajú molekulovú časovú škálu. Pri 20 °C bol charakteristický relaxačný čas **60 ms** a Arrheniova analýza poskytla aktivačnú energiu **33,8 kJ/mol**. Jednoducho

povedané, vrstva lepidla sa dokáže preskupiť dostatočne rýchlo na to, aby zmiernila náhlu koncentráciu napätia, namiesto správania statickej krehkej tuhej látky.

Prečo si autori myslia, že na fluóre záleží

PTFE sa skladá z väzieb uhlík-fluór. CyclicFP-fmoc obsahuje fluorované crown-éterové skupiny. Autori tvrdia, že **interakcie F-F** pomáhajú lepidlu viazať sa na PTFE, zatiaľ čo ďalšie interakcie držia vrstvu lepidla pokope a umožňujú jej deformáciu.

Týmto smerom ukazuje niekoľko kontrolných experimentov. Keď sa atómy fluóru v CyclicFP-fmoc nahradili atómami vodíka, výsledný CyclicP-fmoc spájal PTFE omnoho slabšie, približne **$0,1 \pm 0,0$ MPa**. Lineárny fluorovaný éter-fosfát AcyclicFP-fmoc dosiahol iba **$0,3 \pm 0,1$ MPa**. Horšie fungovali aj varianty bez jednotiek pre π -stohovanie alebo vodíkové väzby.

Článok potom podporuje tento obraz interakcií spektroskopiou a kryštálovou štruktúrou. V kryštáli CyclicFP-fmoc ležia atómy fluóru na susedných molekulách vo vzdialenosti **2,49 až 2,91 ångströmu**, teda kratšej než van der Waalsov súčet **2,94 ångströmu** pre dva atómy fluóru. FT-IR a NMR pri premenlivej teplote podporujú prítomnosť vodíkových väzieb, interakcií F-F a π - π stohovania v amorfnom lepidle.

Najpriamejší dôkaz pre PTFE poskytujú spektrá **19F MAS NMR** v tuhom stave, ktoré sa posúvajú, keď sa CyclicFP-fmoc zmieša s nanočasticami PTFE alebo tenkými fóliami PTFE. Ne fluorovaná kontrolná molekula rovnaký posun nespôsobuje. Je to dôkaz — nielen náčrt návrhu — že fluorované časti lepidla interagujú s PTFE.

Ani to by sa však nemalo zjednodušiť na tvrdenie „väzby F-F vyriešia PTFE“. Vlastný model článku je viacvrstvový: medzifázové interakcie F-F pomáhajú prilnavosti k PTFE, zatiaľ čo vodíkové väzby a π - π stohovanie prispievajú ku kohézii a tvárnosti vo vnútri lepidla.

Odstránenie zotretím je skutočné, ale má hranice

Praktickým lákadlom je odstrániteľnosť. Autori umyli oddelené platničky PTFE etanolom a vo svojej ukážke uvádzajú úplné odstránenie CyclicFP-fmoc bez zvyškov. Lepidlo tiež získali späť a opakovane použili, pričom v skúškach opätovného použitia zachovalo pevnosť približne **$1,2 \pm 0,1$ MPa**.

Je to dôležité, pretože bežné silné lepidlá sa často ťažko odstraňujú bez zvyškov. Lepidlo, ktoré môže držať PTFE a neskôr sa zmyť, by bolo užitočné pri opravách, rozoberaní a opätovnom použití.

Dôležité sú však hranice výsledku. Článok skúša kontrolované vzorky, nie všetky znečistené priemyselné povrchy, zvetrané spoje, vystavenie rozpúšťadlám alebo dlhodobé starnutie. Zotretie etanolom z platničiek PTFE nie je to isté ako preukázaný úplný recyklačný proces pre zostavy z mnohých materiálov.

Článok tiež uvádza, že CyclicFP-fmoc nie je „večnou chemikáliou“ PFAS. Toto tvrdenie by sa nemalo rozširovať na úplné posúdenie environmentálneho rizika. Perzistencia, toxicita, výrobná miera, cesty uvoľňovania a regulácia sú samostatné otázky.

Čo to nedokazuje

- **Neukazuje** výrobok pripravený na trh.
- **Nedokazuje**, že PTFE možno odteraz spoľahlivo lepiť v každom priemyselnom prostredí bez prípravy povrchu.
- **Neukazuje**, že odstránenie etanolom funguje rovnako dobre na každom podklade, stave povrchu alebo zostarnutom spoji.
- **Nedokazuje**, že príľnavosť vysvetľujú samotné interakcie F-F. Mechanizmus článku spája F-F interakcie, vodíkové väzby a π - π stohovanie.
- **Neukazuje** úplný postup recyklácie plastov.
- **Nestanovuje** úplný environmentálny ani toxikologický bezpečnostný profil molekúl lepidla.
- **Neznamená**, že komerčné lepidlá sú vo všeobecnosti horšie. Porovnania sa týkajú konkrétnych materiálov a šmykového usporiadania na PTFE použitého v tejto práci.

Aký silný je výsledok?

Na laboratórny materiálový článok je výsledok silný, pretože autori neuvádzajú iba jedno vysoké číslo. Skúšajú pevnosť, tvárnosť, stabilitu počas 30 dní, odolnosť voči vode, opakované zlepenie, odstránenie etanolom, molekulové varianty aj spektroskopické dôkazy navrhovaných interakcií.

Najpresvedčivejšia je kombinácia spôsobu porušenia a kontrolných molekúl. Keby najprv zlyhalo rozhranie s PTFE, tvrdenie by bolo slabšie. Namiesto toho sa spoj poruší vo vnútri vrstvy lepidla. A keď sa odstráni alebo zmení fluorovaná cyklická štruktúra, príľnavosť k PTFE prudko klesá.

Otvorené zostávajú otázky mierky a použitia. Šmykové skúšky sú štandardizované a užitočné, ale skutočné spoje zažívajú odlupovanie, nárazy, únavu, znečistenie, teplotné cykly a kombinácie materiálov. Molekula, ktorá výborne funguje medzi kontrolovanými laboratórnymi platničkami, sa ešte musí stať formuláciou, výrobným postupom a súborom údajov o životnosti, kým sa z nej stane inžinierske lepidlo.

Prečo na tom záleží

PTFE sa nachádza na neprijemnej hranici materiálového inžinierstva. Inertnosť je vlastnosťou, ktorá ho robí cenným, a tá istá vlastnosť sťažuje jeho začlenenie do opravitelných alebo recyklovateľných zostáv.

Táto práca ponúka chemicky špecifický prístup namiesto hrubej sily. Namiesto zdrsnovania alebo chemického narúšania povrchu PTFE navrhuje malú molekulu, ktorá môže s povrchom interagovať a zároveň vytvárať tvárnu, reverzibilnú vrstvu lepidla.

Ak sa táto logika návrhu zovšeobecní, mohla by pomôcť vytvárať lepidlá, ktoré sa ľahšie odstraňujú a znovu používajú bez úplnej straty mechanického výkonu. To je skutočný príslub: nie jedna molekula ako hotové lepidlo, ale molekulová stratégia pre silnú, tvárnu a rozpojitelnú príľnavosť.

Stručné zhrnutie

Kikkawa, Goswami a ich kolegovia opisujú fluorované crown-éter-fosfátové malé molekuly ako lepidlá pre PTFE a ďalšie podklady. Hlavná molekula CyclicFP-fmoc spojila neupravené platničky PTFE v šmykových skúškach pri **$1,3 \pm 0,1$ MPa**, porušila sa kohézne a nie na rozhraní s PTFE, dosiahla prácu rozpojenia **1300 N/m**, zachovala výkon po skladovaní a opakovanom zlepení a dala sa z platničiek PTFE odstrániť umytím etanolom. Príbuzný variant dosiahol **$2,3 \pm 0,2$ MPa**. Spektroskopia a kontrolné molekuly podporujú mechanizmus, v ktorom interakcie F-F pomáhajú na rozhraní s PTFE, zatiaľ čo vodíkové väzby a π - π stohovanie pomáhajú vrstve lepidla rozptyľovať napätie. Ide o sľubnú laboratórnu ukážku silnej, tvárnej a zotretím odstrániteľnej príľnavosti k PTFE, nie ešte o komerčné lepidlo, univerzálne recyklačné riešenie ani úplné posúdenie environmentálnej bezpečnosti.

Zdroje

Kikkawa et al., Small-Molecule Adhesives with Strong and Ductile Adhesion to PTFE, Yet Allowing Easy Wipe-Off Removal, *Journal of the American Chemical Society* 148, 29138-29145 (2026)
<https://doi.org/10.1021/jacs.6c07886>