




## The CLEAN PAPER

WHAT THE PAPER SAYS · WHAT IT DOESN'T · WHY IT MATTERS

### مادة صلبة تحوّل الضوء الأزرق المرئي إلى أشعة فوق بنفسجية عند شدة مماثلة لضوء الشمس — لكنها ليست آلة للطاقة الشمسية

صمّم الباحثون بلورات عضوية مبنية على  $DHI$ ، تحي فيها سلاسل الألكيل الجانبية منظومة إلكترونات  $\pi$  من دون أن تمنع انتقال طاقة الحالة الثلاثية. وحقق أفضل غشاء صلب من  $3iBu-DHI/Ir(ppy)$  ترقيةً من الضوء المرئي إلى فوق البنفسجي بإفناء الحالات الثلاثية، بمرودود كمومي مطلق 9%.1 وعتبة 2.1  $cm\ mW^{-2}$ ، وهي قريبة من شدة الإشعاع الشمسي حول 445 نانومتر. وهذا تقدم حقيقي في مواد الترقية الفوتونية الصلبة. لكنه ليس جهازاً شمسياً عاملاً، ولا «أشعة فوق بنفسجية مجانية»، ولا دليلاً على أن ضوء الشمس المرئي يستطيع بعد تشغيل كيمياء  $UV$  مفيدة على نطاق واسع.

Written by Laura Nesso · Cross-checked by Lucio Vaglio · Edited by Michele Renda · Figures by Laura Nesso and Nova Vela · AI-assisted, human-reviewed


Paper: *Sterically protected  $\pi$ -electron systems for efficient solid-state photon upconversion*, Naoyuki Harada, Hayato Shoyama, Nutnicha Boonmong, Kiichi Mizukami, Yuya Watanabe, Pei Zhao, Masahiro Ehara, Yoichi Sasaki, and Nobuo Kimizuka, Nature Communications, 17 5134 (2026) · DOI: 0-73898-026-s41467/1038.10

## حيلة تعمل عند شدة ضوء الشمس، لا آلة للطاقة الشمسية

يصل معظم ضوء الشمس إلى الأرض على هيئة ضوء مرئي وأشعة تحت حمراء. ولا تمثل الأشعة فوق البنفسجية سوى جزء صغير منه، لكن فوتوناتها قوية كيميائياً: إذ يمكنها دفع تفاعلات لا تستطيع فوتونات الضوء المرئي الأقل طاقة تشغيلها. ولهذا تبدو الترقية الفوتونية (photon upconversion) فكرة جذابة. فإذا أمكن لمادة ما أن تستقبل فوتونين من الضوء المرئي منخفضي الطاقة وتُخرج فوتوناً واحداً أعلى طاقة في نطاق الأشعة فوق البنفسجية، فقد يصبح من الممكن استخدام ضوء الشمس المرئي في كيمياء تحتاج عادةً إلى الأشعة فوق البنفسجية.

تتناول هذه الورقة نسخة صعبة من المشكلة: إجراء ترقية من الضوء المرئي إلى الأشعة فوق البنفسجية داخل مادة صلبة، وعند شدة مماثلة لضوء الشمس، من دون الاعتماد على جزيئات تتحرك بحرية في محلول. وهذا مهم لأن الأنظمة السائلة قد تكون فعالة، لكنها غير مريحة للأجهزة: فالمذيبات قد تتبخر أو تتسرب أو تتحد من الاستخدام طويل الأمد. أما المواد الصلبة فهي أكثر عملية، لكنها غالباً ما تُطفئ الحالات المثارة نفسها التي تحتاج إليها عملية الترقية.

إذن فالنتيجة الحقيقية ليست «أشعة فوق بنفسجية مجانية من ضوء الشمس». بل هي حل في كيمياء المواد لتناقض محدد: في المادة الصلبة يجب أن تكون الجزيئات متقاربة بما يكفي لانتقال طاقة الحالة الثلاثية بينها، ولكن ليس إلى حد يجعلها تُخمد بعضها بعضاً.



يلخص هذا الشكل منطق تصميم الورقة. عدلت جزيئات المستقبل بإضافة سلاسل ألكيل تبرز خارج مستوى  $\pi$  المسطح، فتغيّر طريقة تراض الجزيئات في البلورة. والهدف هو صنع مادة صلبة تستطيع فيها طاقة الحالة الثلاثية الانتقال بسرعة بين الجزيئات، مع تقليل احتمال ضياعها بسبب الإخماد. يمتص المحسّس أولاً الضوء الأزرق المرئي وينقل طاقة الحالة الثلاثية إلى المستقبلات؛ وعندما تلتقي حالتان ثلاثيتان في جزيئين مستقبلين، يمكن لإفناء ثلاثي-ثلاثي أن يولد فوتوناً فوق بنفسجي أعلى طاقة. يلخص الشكل التصميم الجزيئي، والمقايضة في الحالة الصلبة، ومسار انتقال الطاقة — وليس قياساً مباشراً لأداء جهاز.

## ماذا فعل الباحثون؟

تعتمد الآلية على الترقية الفوتونية بإفناء ثلاثي-ثلاثي (TTA-UC) وبصورة مبسطة:

1. يمتص جزيء مانح ضوءاً مرئياً ويكون حالة مثارة ثلاثية طويلة العمر؛
2. تنتقل طاقة هذه الحالة الثلاثية إلى جزيء مستقبل؛
3. تلتقي حالتان مثارتان في جزيئين مستقبلين؛
4. تندمج طاقتهما لتكوين حالة مفردة أعلى طاقة؛
5. يبعث المستقبل فوتوناً أعلى طاقة — وهو هنا فوتون فوق بنفسجي.

في السوائل تساعد حركة الجزيئات في الخطوة الثالثة: فهي تتحرك وتصطدم. أما في البلورة الصلبة فلا تتحرك الجزيئات بهذه الطريقة. وبدلاً من ذلك يجب أن تنتقل الطاقة عبر المادة المترابطة نفسها، وأن يكون هذا التراص مضبوطاً بدقة.

استخدم الباحثون عائلة من الجزيئات المبنية على  $\text{DHI dihydroindeno}[2,1-a]\text{indene}$ . وكانت فكرة التصميم بسيطة من حيث المبدأ: ربط سلاسل الكيل أعلى وأسفل مستوى إلكترونات  $\pi$  في الجزيء. تعمل هذه السلاسل الجانبية مثل فواصل أو مصدات؛ فهي تمنع منظومة  $\pi$  الفلورية من التراص بإحكام مفرط، ما يقلل الإنحداد، مع الإبقاء على نوع التلامس المداري اللازم لانتقال طاقة الحالة الثلاثية.

اختبر الباحثون عدة مشتقات، ووجدوا أن  $\text{iBu-DHI}$  — النسخة المستبدلة بمجموعة  $\text{isobutyl}$  — تحقق أفضل توازن. وقرنها بمانح الحالة الثلاثية  $\text{Ir(ppy)}_3$ ، ثم صنعوا أغشية صلبة بلورية بالطلاء الدوراني أو الصب بالتنقيط، وقاسوا الفلورية، وعمر الحالة الثلاثية، وسلوك انتشارها، والمردود الكومي للترقية، وتحمل الأكسجين، وشدة الإثارة العتبية.

## ماذا وجدوا؟

حمت السلاسل الجانبية الحالات المثارة. يفلور  $\text{DHI}$  العادي بكفاءة عالية جداً في محلول مخفف، لكن أدائه يسوء في البلورة: ينخفض المردود الكومي للفلورية من 96% في المحلول إلى 10% في البلورة. أما مع  $\text{iBu-DHI}$  فبقيت البلورة شديدة الفلورية — نحو 69% قبل الطحن و83% بعده، وهي قيم مقارنة بقيمة المحلول. وهذا هو النصف الأول من الحيلة: لم تعد الحالة الصلبة تدمر الحالة المفردة المثارة بهذه السهولة.

حوّل أفضل غشاء صلب الضوء المرئي إلى أشعة فوق بنفسجية عند شدة منخفضة. في غشاء  $\text{iBu-DHI/Ir(ppy)}_3$  مصنوع بالطلاء الدوراني، أبلغ الباحثون عن مردود كومي مطلق للترقية قدره 9.1% بعد تصحيح إعادة الامتصاص، مع شدة إثارة عتبية تبلغ  $2.1 \text{ cm mW}^{-2}$  عند 445 نانومتر. وقارنوا ذلك بالإشعاع الشمسي قرب هذا الطول الموجي، البالغ نحو  $4.1 \text{ cm mW}^{-2}$  في المجال  $445 \pm 5$  نانومتر. وبعبارة مباشرة: عملت المادة ضمن مجال شدة الضوء الطبيعي للشمس، لا تحت ليزر شديد القوة فقط.

جاء الأداء في الحالة الصلبة من مقايضة، لا من مجرد زيادة الحجم الفراغي. زيادة المسافة بين الجزيئات قد تقلل الإنحداد، لكن إذا زادت أكثر من اللازم فإنها تبطل انتقال طاقة الحالة الثلاثية. أظهر مشتق  $2\text{-EtBu-DHI}$  الضخم عمراً طويلاً للحالات الثلاثية، لكنه قدّم سلوكاً ضعيفاً لعبنة الترقية. ويبدو أن بلورة  $\text{iBu-DHI}$  تقع أقرب إلى الوسط المفيد: حماية فراغية كافية لتقليل الإنحداد، وتلامس جزيئي كافٍ لنقل الحالات الثلاثية وإفناء ثلاثي-ثلاثي.

لم تكن المادة مجرد نظام محلول جمد في مكانه. تجادل الورقة بأن التراص البلوري، والتوزيع المتجانس للمانح، وكثافة التجميع الجزيئي كلها عوامل مهمة. ولم تُظهر خرائط SEM-EDX انفصلاً للمانح على مقياس الميكرومتر في الأغشية المعنية، كما أشار إنحداد فسفرة المانح إلى انتقال فعال لطاقة الحالة الثلاثية. وتتضمن المواد التكميلية أيضاً تقديرات نظرية لأزمة انتقال طاقة الحالة الثلاثية وأزمة الإفناء بين أزواج الجزيئات

في البلورات.

أظهرت المادة انبعاثاً يتحمل وجود الأكسجين. عادةً ما يُنجد الأكسجين الحالات الثلاثية، وهو مصدر إزعاج كبير في أنظمة TTA-UC. ومع ذلك ظلت الأغشية الصلبة الكثيفة تُظهر الترقية في الهواء بعد فترة تشغيل أولية يُستهلك خلالها الأكسجين. وهذا مهم عملياً، لكنه لا يساوي إثبات استقرار جهاز خارجي على المدى الطويل.

## ماذا تعني هذه النتيجة على الأرجح؟

القراءة التي تدعمها الأدلة هي أن هذه نتيجة واضحة في تصميم المواد. فقد وجد الباحثون طريقة لضبط تراس منظومة عضوية من إلكترونات  $\pi$  بحيث تستطيع مادة صلبة تنفيذ ترقية من الضوء المرئي إلى فوق البنفسجي، وهي عملية تكون عادةً أسهل بكثير في المحلول. والتقدم هنا ليس اكتشاف وجود الترقية الفوتونية، بل أن هذا النظام الصلب بعينه يجمع عدة خصائص تتعارض عادةً: مردود فلورية مرتفع، وعمر طويل للحالة الثلاثية، وانتشار سريع لها، وتحمل للأكسجين، وتشغيل قرب شدة الإشعاع الشمسي.

والدرس الأوسع يتجاوز هذا الجزئي. ففي TTA-UC الصلبة لا يكفي أن نسأل «كيف نحجي الحالات المثارة؟» أو «كيف ننقل طاقة الحالة الثلاثية؟» كلاً على حدة. السؤال هو كيف نصمم المسافات بين الجزئيات بحيث يتحقق الأمران معاً. وتقدم نتيجة iBu-DHI مثلاً ملهوساً على مبدأ التصميم هذا.

أما القراءة المبالغ فيها فهي واضحة أيضاً: ضوء الشمس المرئي تحوّل إلى فوق بنفسجي، إذن حُلّت كيمياء الطاقة الشمسية. هذا ليس ما تُظهره الورقة. ما تُظهره هو مادة ذات آلية فوتوفيزيائية واعدة وأرقام أداء محددة، في أغشية مضبوطة وتحت شروط بصرية محددة.

## ما الذي لا تثبته الدراسة؟

- ليست جهازاً للطاقة الشمسية. لا يوجد جهاز متكامل، ولا وحدة خارجية، ولا ميزانية طاقة على مستوى النظام، ولا ناتج كيميائي مفيد ثبت أنه يعمل بهذا الغشاء.
- ليست «أشعة فوق بنفسجية مجانية من ضوء الشمس». المردود الكومي للترقية في المادة الصلبة هو 1.9%، وليس تحويلاً قريباً من الكامل. وهذه قيمة مهمة لهذه الفئة من المواد، لكن معظم فوتونات الإدخال لا تصبح فوتونات فوق بنفسجية.
- لا تُظهر متانة واسعة في الاستخدام الحقيقي. اختبر الباحثون الاستقرار الضوئي وتحمل الأكسجين في ظروف مضبوطة، لكن هذا ليس مكافئاً لأشهر أو سنوات من التشغيل تحت الحرارة والرطوبة والأكسجين والإجهاد الميكانيكي وضوء الشمس عريض الطيف.
- تعتمد على نظام مانح-مستقبل محدد. أفضل نتيجة تستخدم iBu-DHI مع  $Ir(ppy)_3$ . وتُظهر الورقة أيضاً أن مشتقات جزيئية قريبة قد تعمل بصورة أسوأ بكثير، لذلك ليست الوصفة ببساطة «أضف سلاسل ألكيل وسينجج الأمر».
- لا تزال كل المخاوف العملية. يحتوي  $Ir(ppy)_3$  على الإيريديوم، ويعرض الباحثون أيضاً تحسّساً بمانحات TADF خالية من المعادن في تجارب تكميلية، لكن أفضل حالة صلبة في النتيجة الرئيسية ما زالت تستخدم مانح الإيريديوم.
- لا تثبت أن الترقية من المرئي إلى فوق البنفسجي ستكون مجدية اقتصادياً أو تقنياً في التحفيز الضوئي أو الوقود الشمسي أو الاستشعار أو التعقيم. هذه مجالات تطبيق محتملة، وليست نتائج أثبتتها هذه الورقة.

## ما مدى قوة الأدلة؟

بالنسبة إلى الادعاء الفوتوفيزيائي المركزي، الأدلة قوية: تعرض الورقة قياسات متسقة للامتصاص والانبعاث، ومردود الفلورية الكومي، وأعمار الحالات الثلاثية، وعتبات شدة الإثارة، وأطياف الترقية، وقياسات المردود الكومي المطلق، وبنى بلورية، وخصوصاً لتوزيع المانح، وبيانات مصدر تكميلية، وحسابات نظرية تدعم آلية التراص المقترحة. ومقالة *Communications Nature* متاحة وصولاً مفتوحاً، كما تتوفر المعلومات التكميلية وملف بيانات المصدر.

التحفظ الرئيسي يتعلق بالنطاق. أقوى استنتاج يخص مادة خضعت لتوصيف مخبري. والانتقال من «غشاء صلب بترقية مرئي» → فوق بنفسجي قدرها 9%0.1 قرب شدة الضوء الأزرق الشمسية» إلى «تقنية شمسية مفيدة» خطوة كبيرة. وستحتاج هذه الخطوة إلى التكامل في جهاز، والاستقرار، ونتاج مفيد، وتصنيع قابل للتوسع، وسبب عملي يجعل فوتونات UV المرفوعة أفضل من الطرق الأخرى لتشغيل الكيمياء المستهدفة. وهناك أيضاً نقطة لغوية دقيقة. تعبير «عند مستوى ضوء الشمس» يشير إلى الشدة قرب طول موجة الإثارة المستخدم في التجربة، ولا يعني تلقائياً تشغيلاً فعالاً تحت كامل الطيف الشمسي في جهاز حقيقي. وهذا فرق مهم.

## لماذا يهم الأمر؟

من السهل شرح الترقية الفوتونية بطريقة سيئة: يدخل فوتونان ضعيفان ويخرج فوتون واحد أقوى. لكن الصعوبة ليست في الشعار؛ بل في ترتيب جزيئات حقيقية بحيث تُخزن الطاقة طويلاً بما يكفي، وتنتقل مسافة كافية، ثم تُجمع قبل أن تتسرب على هيئة حرارة.

تعطي هذه الورقة هذه الصعوبة شكلاً مادياً. فالسلاسل الجانبية ليست للزينة؛ إنها جزء من العمارة الجزيئية: تحجب منظومة  $\pi$  من الأعلى والأسفل، وتقلل الإخماد، وتترك في الوقت نفسه مساراً تسلكه طاقة الحالة الثلاثية. وهذا هو الجزء الجدير بالتعليم، لأنه يحول عبارة مبهمه مثل «مادة أفضل» إلى مقايضة فيزيائية يستطيع القارئ تصورها.

إذا أصبحت أجهزة الترقية من المرئي إلى فوق البنفسجي مفيدة في المستقبل، فستحتاج إلى خطوات كثيرة تتجاوز هذه الورقة. لكنها ستحتاج أيضاً إلى هذا النوع نفسه من التحكم الجزيئي. النتيجة ليست اختراقاً على مستوى الأجهزة؛ بل عرض قوي لكيفية جعل مادة صلبة تنفذ حيلة فوتوفيزيائية تفسدها المواد الصلبة عادةً.

## الخلاصة

صمم الباحثون عائلة من الجزيئات العضوية المبنية على DHI، بحيث تحجب سلاسل الألكيل فيها مستوى إلكترونات  $\pi$  من الأعلى والأسفل. وفي أفضل حالة، شكّل iBu-DHI الممزوج بمانح الحالة الثلاثية  $3\text{Ir(ppy)}$  غشاءً صلباً بلورياً يحول الضوء الأزرق المرئي إلى انبعاث فوق بنفسجي عن طريق إفناء ثلاثي-ثلاثي. بلغ المردود الكومي المطلق للترقية في الغشاء 9%0.1، وبلغت شدة الإثارة العتبية  $2.1 \text{ cm mW}^{-2}$ ، وهي قريبة من الإشعاع الشمسي حول طول موجة الإثارة 445 نانومتر. والتقدم الحقيقي هو التحكم في التراص الجزيئي: مسافة كافية لتقليل إخماد الحالات المثارة، لكن مع تلامس كافٍ لانتقال طاقة الحالة الثلاثية وانتشارها. إنها تجربة قوية لمواد الترقية الفوتونية الصلبة من المرئي إلى فوق البنفسجي — وليست جهازاً للطاقة الشمسية، ولا UV «مجانياً»، ولا إثباتاً لتقنية جاهزة للاستخدام.

## مراجعة بلا تهويل

ما الذي تظهره الورقة: غشاء بلوري صلب محدد من 3iBu-DHI/Ir(ppy) ينفذ ترقية فوتونية TTA من الضوء المرئي إلى فوق البنفسجي بمردود كومي مطلق 9% وعتبة 2.1 cm mW<sup>-2</sup> عند 445 نانومتر، مع الاحتفاظ بمردود فلورية مرتفع، وعمر طويل للحالة الثلاثية، وانتشار سريع لها، وقدر من تحمل الأكسجين. ويعمل التصميم عبر حماية منظومة  $\pi$  فراغياً مع الحفاظ على تلامسات جزيئية مفيدة.

ما هو معقول لكنه غير مثبت: أن مبدأ التراص نفسه قد ينتج مواد أفضل للترقية في الحالة الصلبة؛ وأن أنظمة محسسات مشابهة خالية من المعادن يمكن تحسينها للوصول إلى أداء مقارب؛ وأن هذه الأغشية قد تساعد في نهاية المطاف في التحفيز الضوئي أو تطبيقات الكيمياء الشمسية.

ما الذي لا تظهره: جهازاً عاملاً؛ أو ناتجاً مفيداً من وقود شمسي أو تحفيز ضوئي؛ أو متانة في الهواء الطلق؛ أو كفاءة مرتفعة على كامل الطيف الشمسي؛ أو جدوى اقتصادية؛ أو وصفة عامة تعمل مع أي كروموفور.

القيود الرئيسية: غشاء مخبري، ونظام مواد محدد، ومردود كومي مطلق متواضع، ومانح يحتوي على الإيريديوم في أفضل حالة، وطول موجة إثارة مضبوط، وعدم وجود عرض على مستوى جهاز. و«عند مستوى ضوء الشمس» وصف محلي لنطاق الإثارة، لا ادعاءً عن تقنية شمسية كاملة.

ما مقدار الثقة المناسبة للقارئ العام؟ ثقة عالية بأن تصميم المادة يحسن TTA-UC الصلبة من المرئي إلى فوق البنفسجي في النظام المختبر، وثقة عالية بأن النتيجة ذات قيمة علمية. وثقة منخفضة جداً بأننا قريبون من تقنية شمسية قابلة للنشر. الموقف المناسب: تقدم ذكي وحقيقي في المواد — بينما قصة التطبيق ما زال معظمها في المستقبل.

## المصادر

(2026) 5134,17 Communications Nature

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-73898-0>

Information Supplementary

<https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-026-73898-0/>

MediaObjects/41467\_2026\_73898\_MOESM1\_ESM.pdf

Data Source

<https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-026-73898-0/>

MediaObjects/41467\_2026\_73898\_MOESM3\_ESM.xlsx